



## REVESTIMIENTO ACRILICO TEXTURA MEDIA

### DESCRIPCIÓN

Producto elástico y resistente a la intemperie que aplicado en alto espesor protege y decora sustituyendo al sistema tradicional de revoque fino más pintura.

### USOS

Indicado para interiores y exteriores tanto en obras nuevas como en refacciones. Puede ser aplicado sobre concreto, revoque, ladrillo, bloques, superficies metálicas etc. Mediante el planchado con llana plástica se obtienen diversos efectos rayados tipo travertino o rulato.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

**Vehículo:** Copolímero acrílico en dispersión acuosa.  
**Pigmento:** Dióxido de titanio, pigmentos orgánicos e inorgánicos resistentes a la intemperie y cargas inertes.  
**Peso específico:**  $1.85 \pm 0.02 \text{ gr/cm}^3$   
**Rendimiento:** 1.4 - 1.6 Kg/m<sup>2</sup>  
**Color:** Blanco. Puede teñirse con hasta 30 cm<sup>3</sup> de Entonador universal por litro de pintura.  
**Brillo:** Mate.  
**Numero de manos:** 1.  
**Secado tacto:** 4 a 8 horas.  
**Solvente de limpieza y disolución:** Agua  
**Tiempo de almacenamiento:** 12 meses.



1.4 - 1.6 Kg/m<sup>2</sup>



1 manos



Disolución y limpieza: AGUA

### TRATAMIENTO PREVIO

Eliminar restos de suciedad, grasitud, hongos, polvillo y partes flojas o descascaradas de recubrimientos anteriores.

En superficies nuevas de revoque u hormigón dejar curar 30 días antes de aplicar el producto. Sobre chapa o piezas de hierro sin tratar eliminar el óxido y aplicar 1 o 2 manos de un Fondo Antióxido.

Si existieran grietas rellenar Sellagrietas Polacrin

### APLICACIÓN

Aplicar a modo de imprimación 1 mano a rodillo de **Polacrin frentes** o **Polacrin látex ext – int** en una tonalidad similar al revestimiento para uniformar su terminación final.

Dar 1 mano de **Revestimiento Textura media** sin diluir aplicando con llana metálica a 45° dejando un espesor de producto de entre 1 y 1,5mm.



Dejar orear entre 10 y 30 minutos y luego planchar con llana de plástico con movimientos verticales para el efecto Travertino o circulares para el efecto Rulato.

Se recomienda hacer paños completos disminuyendo el número de empalmes.

Si las temperaturas son muy elevadas es conveniente agregar hasta 5% de agua.

El secado superficial demora entre 4 y 8 horas y el final entre 5 y 7 días

Sistema a utilizar: Llana metálica para cargar el material y llana plástica para dar el efecto.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar su ingestión.

Evitar contacto con ojos, mucoso y prolongado con piel.

Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

## PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.

Ante inhalación prolongada ventilar.

Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0-800-333-0160**

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) **4658-7777**

En CÓRDOBA: (0351) **421-5400/ 422-2039**

En ROSARIO: (0341) **448-0202**

En LA PLATA: (0221) **451-5555**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



Av. Jujuy 2001  
Carlos Spegazzini - Bs. As.

www.sinteplast.com.ar  
0800-666-746827



[www.polacrin.com](http://www.polacrin.com)



/PolacrinOficial



54 (11) 6333 7400