

## BARNIZ SINTÉTICO

### DESCRIPCIÓN

Barniz sintético para interiores y exteriores.

### USOS

Producto en acabado brillante y satinado adecuado para proteger y embellecer las superficies de madera.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

**Vehículo:** Resinas alquídicas.

**Peso específico:** Brillante: 0,90

Punto De inflamación: 40°C (copa cerrada)

**Rendimiento:** 10 a 14 m<sup>2</sup> por litro por mano.

**Color:** Incoloro.

**Brillo:** Mate, satinado y brillante.

**Numero de manos:** 2 ó 3 mínimo.

**Secado tacto:** 3 ó 4 horas.

**Secado duro:** 8 horas.

**Repintado mínimo:** 8 horas.

**Repintado máximo:** sin límite (lijar suavemente entre manos).

**Solvente de limpieza y disolución:** Disolvente para Sintéticos.

**Tiempo de almacenamiento:** 12 meses.



10 a 14 m<sup>2</sup> litro por mano.



2 ó 3 manos.



8 horas entre manos.



Disolvente para Sintéticos.

### TRATAMIENTO PREVIO

Limpiar la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, polvillo, hongos, algas y restos de materiales en mal estado.

En madera nueva o expuesta lijar suavemente en el sentido de la veta, limpiar y preferentemente tratar con preservador para maderas para eliminar o prevenir posibles contaminaciones de microorganismos o insectos. Imprimir con una "barniceta" formada por dos partes de BARNIZ POLACRIN y una parte de disolvente para Sintéticos. Si la madera presenta manchas de humedad u negras por decoloración de uv, blanquear con sal de limón. Si tiene hongos, blanquear con lavandina diluida o fungicida y enjuagar. En madera barnizada previamente, lijar suavemente (no debe quedar con brillo) y eliminar cuidadosamente el polvillo resultante.

### APLICACIÓN

Si es necesario diluirlo, agregar la mínima cantidad de disolvente para sintéticos que facilite el pincelado y la buena terminación. No diluir con Thinner. Aplicar dos o tres manos con pincel, rodillo, soplete convencional o soplete tipo "airless".

No pintar en condiciones extremas de humedad y/o temperatura.



- Sistema a utilizar	Pincel/ Rodillo	Soplete Airless	Soplete Convencional
- Diluyente	0 a 5%	5 a 10%	10 a 20%
- Orificio de pico	0,33 mm	1,8 a 2 mm	
- Presión de pico	8 a 12 MPa	0,3 a 0,4 MPa	

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar su ingestión.

Evitar contacto con ojos, mucoso y prolongado con piel.

Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

**NO INFLAMABLE.**

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

## PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.

Ante inhalación prolongada ventilar.

Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Ante ingestión efectuar consulta médica.

**CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160**

**CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777**

**En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039 En ROSARIO: (0341) 448-0202 En LA PLATA: (0221) 451-5555**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



Av. Jujuy 2001  
Carlos Spegazzini - Bs. As.

www.sintoplast.com.ar  
0800-666-746827

