

## LUMINOR X4 MULTIACCIÓN

### DESCRIPCIÓN

Impregnante para maderas en base acuosa para interiores y exteriores.

Forma una película elástica y semi-porosa que impide la penetración del agua pero permite el paso del vapor evitando así el ampollado

o descascaramiento de los barnices convencionales. Posee pigmentos de óxido de hierro transparentes que absorben las radiaciones UV, sin ocultar el aspecto natural de la madera, y

microceras que impiden la penetración de agua. Evita la proliferación de microorganismos.



### USOS

Indicado para proteger y embellecer techos y paredes de madera, puertas, ventanas, marcos persianas, aleros, etc.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

**Vehículo:** Resinas acrílicas, agentes hidrofugantes y Pigmentos transparentes.

**Pigmento:** Dióxido de titanio y cargas inertes.

**Peso específico:** 1.03

**Rendimiento:** 10 a 12 m<sup>2</sup> por litro por mano.

**Color:** Transparente Incoloro; Semitransparentes Natural, Cedro, Nogal, Caoba.

**Brillo:** Satinado Ceroso.

**Numero de manos:** 3.

**Secado tacto:** 30 minutos (dependiendo la madera)

**Secado final:** 24 horas.

**Repintado mínimo:** 1 a 2 horas (dependiendo la madera)

**Solvente de limpieza y disolución:** Agua.

**Tiempo de almacenamiento:** 12 meses.



10 a 12 m<sup>2</sup> litro por mano.



3 manos.



1 a 2 Horas.



Disolución y limpieza: Agua.

### TRATAMIENTO PREVIO

Las superficies a pintar deben estar secas y libres de suciedad, grasitud, cera, hongos, algas y polvillo.

En caso de querer utilizar sobre materiales previamente barnizados, lijar la superficie

En caso de utilizar el producto sobre materiales pintados, lijar y eliminar completamente la película. No dejar restos de los productos de limpieza o remoción.

Sobre maderas nuevas lijar suavemente en dirección de la veta y eliminar el polvillo resultante.

En maderas nuevas si se desea aumentar la protección contra insectos utilizar previamente un preservador para madera siguiendo las instrucciones del envase.

Si la madera presenta manchas de humedad u hongos, blanquear con sal de limón y enjuagar.



## APLICACIÓN

Mezclar con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad. Aplicar una primera mano, preferentemente a pincel, de modo de impregnar bien la madera, evitando la formación de película sobre la superficie. Dejar pasar 1 a 2 horas y aplicar 2 o 3 manos más. Para mayor duración se recomienda aplicar en todas las caras de la madera.

No pintar con temperaturas inferiores a 5°C o en días de mucha humedad.

Sistema a utilizar: Pincel, rodillo o soplete.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar su ingestión.

Evitar contacto con ojos, mucoso y prolongado con piel.

Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

## PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.

Ante inhalación prolongada ventilar.

Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0-800-333-0160**

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) **4658-7777**

En CÓRDOBA: (0351) **421-5400/ 422-2039**

En ROSARIO: (0341) **448-0202**

En LA PLATA: (0221) **451-5555**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



Av. Jujuy 2001  
Carlos Spegazzini - Bs. As.

[www.sintoplast.com.ar](http://www.sintoplast.com.ar)  
0800-666-746827



[www.polacrin.com](http://www.polacrin.com)



/PolacrinOficial



54 (11) 6333 7400