

LATEX PARA CIELOS RASOS

DESCRIPCIÓN

Pintura al látex formulada especialmente para que forme una película de alta porosidad que evita los problemas de condensación de humedad.
Formulada con fungicidas que impiden el desarrollo de hongos.

USOS

Pintura de terminación para cielos rasos, apta para ser aplicada sobre yeso, revoque, etc.
Especialmente recomendada para baños, cocinas y ambientes mal ventilados.



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: Polímeros en dispersión acuosa.
Pigmento: Dióxido de titanio y cargas inertes
Peso específico: 1,40 +/- 0.02
Rendimiento: 8 a 10 m²/L y por mano
Color: Blanco.
Brillo: Mate.
Numero de manos: 2.
Secado tacto: 30 minutos.
Repintado mínimo: 3 horas
Solvente de limpieza y disolución: Agua
Tiempo de almacenamiento: 12 meses.



8 a 10 m²/L y por mano.



2 manos.



3 Horas entre manos.



Disolución y limpieza: Agua.

TRATAMIENTO PREVIO

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, sin grasa, sin polvo ni hongos. De existir grasitud, tratar con agua y detergente. Eliminar los hongos con solución en partes iguales de lavandina y agua, luego enjuagar y dejar secar.

En repintados sobre productos con brillo lijar hasta matear y limpiar cuidadosamente.

En paredes nuevas, o de absorción alta o despereja, aplicar previamente una mano Talento Fijador Sellador adecuadamente diluido.

Cuando la base no sea totalmente firme reemplazar este tratamiento por una mano de Fijador al Aceite adecuadamente diluido, no debe quedar con brillo. Para eliminar imperfecciones, nivelar diversas texturas o alisar parcial o totalmente las paredes interiores, aplicar Talento Enduido con espátula o llana. Dejar secar (4 a 8 horas), emparejar mediante lijado y eliminar cuidadosamente el polvillo resultante.

Repetir la aplicación de Talento Sellador fijador sobre las zonas enduidas.



APLICACIÓN

Mezclar bien el producto hasta su perfecta homogeneización. Aplicar 2 o 3 manos tal cual se presenta en el envase, o si se considera necesario diluir con agua hasta un 5%. Esperar un tiempo de secado entre manos de 3 horas. Se puede aplicar con pincel, rodillo o soplete (airless).

Importante: evite pintar en días lluviosos, temperaturas inferiores a 10 ° C o humedad relativa superior al 90%. Estos productos conservan su calidad si son almacenados y usados correctamente. Utilice elementos de protección personal.

Sistema a utilizar: Pincel, rodillo o soplete tipo "airless".

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar su ingestión.

Evitar contacto con ojos, mucoso y prolongado con piel.

Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.

Ante inhalación prolongada ventilar.

Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0-800-333-0160**

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) **4658-7777**

En CÓRDOBA: (0351) **421-5400/ 422-2039**

En ROSARIO: (0341) **448-0202**

En LA PLATA: (0221) **451-5555**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente. ©
Nuestro Compromiso con la sustentabilidad

Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.

www.sintoplast.com.ar
0800-666-746827

