

REVESTIMIENTO ACRILICO TEXTURA FINA

DESCRIPCIÓN

Revestimiento de gran adherencia, elasticidad y resistencia a la intemperie que aplicado en alto espesor protege y decora sustituyendo al sistema tradicional de revoque fino más pintura. Variando el elemento aplicador se logran distintos grados de textura.

USOS

Indicado para interiores y exteriores tanto en obras nuevas como en refaccio. Puede ser aplicado sobre concreto, revoque, ladrillo, bloques, superficies metálicas etc.



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: Copolímero acrílico en dispersión acuosa.
Pigmento: Dióxido de titanio, pigmentos orgánicos e inorgánicos resistentes a la intemperie y cargas inertes.
Peso específico: $1.61 \pm 0.02 \text{ gr/cm}^3$
Rendimiento: 0.8-1.2 Kg/m²
Color: Blanco. Puede teñirse con hasta 30 cm³ de Entonador universal por litro de pintura.
Brillo: Mate.
Numero de manos: Varía con el elemento de aplicación
Secado tacto: 2 a 6 horas
Solvente de limpieza y disolución: Agua
Tiempo de almacenamiento: 12 meses.



0.8-1.2 Kg/m²



Varía con el elemento de aplicación



Disolución y limpieza: AGUA

TRATAMIENTO PREVIO

Eliminar restos de suciedad, grasitud, hongos, polvillo y partes flojas o descascaradas de recubrimientos anteriores.

En superficies nuevas de revoque u hormigón dejar curar 30 días antes de aplicar el producto. Sobre chapa o piezas de hierro sin tratar eliminar el óxido y aplicar 1 o 2 manos de Fondo Antióxido o Convertidor de Oxido. Aplicar 1 mano a rodillo a modo de imprimación diluyendo el Polacrin Textura Fina con 25% de agua.

Sobre superficies desparejas o revoques gruesos rayados, nivelar mezclando el producto con hasta 2 partes de arena y aplicar una mano a espátula.

Si existieran grietas rellenar con Grietas y Juntas.

APLICACIÓN

Se pueden usar distintos elementos de aplicación solos o combinados según las siguientes indicaciones:



Con rodillo: Aplicar 2 manos del producto con el agregado de hasta un 10% de agua dejando entre 3 y 5 horas entre manos. Hacer paños cortos de 50 x 50 cm aplicando en forma vertical y repasando en forma horizontal sin cargar el rodillo. Tratar de no superponer los empalmes de las dos manos.

Con soplete con tolva: Sobre la mano previa de imprimación, aplicar en 1 mano con una dilución de 5-15% de agua, salpicando en pequeños círculos con el soplete y solapando una mano con la anterior para dejar una textura pareja.

Textura Fina: usar un pico de 2mm

Acabado Planchado con llana: Aplicar 1 mano con llana metálica en ángulo de 45° dejando un espesor máximo de 2mm. Inmediatamente sobre el material fresco emparejar con un rodillo de pelo corto. Dejar orear 10 a 30 minutos y planchar la superficie con la misma llana humedecida con agua. Se recomiendan paños grandes con pocos empalmes. En días calurosos se puede agregar hasta 5% de agua para retardar el secado.

Sistema a utilizar: llana, rodillo o tolva.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar su ingestión.

Evitar contacto con ojos, mucoso y prolongado con piel.

Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.

Ante inhalación prolongada ventilar.

Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0-800-333-0160**

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) **4658-7777**

En CÓRDOBA: (0351) **421-5400/ 422-2039**

En ROSARIO: (0341) **448-0202**

En LA PLATA: (0221) **451-5555**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.

www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827

