

## ENDUIDO INTERIOR EXTERIOR

### DESCRIPCIÓN

Enduido plástico de alta consistencia, apto para ser aplicado a espátula o llana. Fácil de lijar. Formulado para eliminar imperfecciones, nivelar texturas y fisuras de pequeño tamaño, obteniendo una terminación homogénea en superficies de yeso, revoque, etc. No es indicado para rellenar pozos o grietas ni para desniveles mayores a 1MM. Siempre requiere pintura de terminación.



### USOS

Limpiar la superficie eliminando la suciedad, grasitud, restos de adhesivo, hongo (con solución de lavandina al 10%), polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. No deberán quedar sobre la superficie restos de productos utilizados para la limpieza.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

**Vehículo:** Copolímero acrílico en dispersión acuosa.

**Pigmento:**

**Peso específico:**

**Rendimiento:** 3 M2 por Litro aprox

**Color:** Blanco.

**Brillo:** Mate.

**Numero de manos:** 1.

**Secado tacto:** 30 minutos.

**Repintado mínimo:** 4 horas

**Solvente de limpieza y disolución:** Agua

**Tiempo de almacenamiento:** 12 meses.



3 M2 por Litro aprox



1 mano



4 Horas entre manos



Disolución y limpieza: AGUA

### TRATAMIENTO PREVIO

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, sin grasa, sin polvo ni hongos. De existir grasitud, tratar con agua y detergente. Eliminar los hongos con solución en partes iguales de lavandina y agua, luego enjuagar y dejar secar.

En repintados sobre productos con brillo lijar hasta matear y limpiar cuidadosamente.

En paredes nuevas, o de absorción alta o desparea, aplicar previamente una mano Fijador Sellador TALENTO adecuadamente diluido.

Cuando la base no sea totalmente firme reemplazar este tratamiento por una mano de Fijador al Aceite adecuadamente diluido (no debe quedar con brillo)

Para eliminar imperfecciones, nivelar diversas texturas o alisar parcial o totalmente las paredes interiores, aplicar Enduido Talento con espátula o llana. Dejar secar (4 a 8 horas), emparejar mediante lijado y eliminar cuidadosamente el polvillo resultante. Repetir la aplicación de Sellador fijador Talento sobre las zonas enduidas.

### APLICACIÓN

1. Sobre paredes nuevas o de absorción desparea, dar una mano previa de Sellador Fijador Talento ( no debe quedar con brillo, caso contrario lijar).



2. Aplicar Talelento Enduido Interior Exterior con espátula o llana esparciendo y quitando los excesos de la espátula, tratando de obtener una superficie lisa. Emparejar mediante lijado en seco y eliminar cuidadosamente el polvillo resultante. Luego del lijado, se recomienda sellar nuevamente la superficie.
3. Repita este proceso hasta obtener la uniformidad deseada. Volver a aplicar SELLADOR FIJADOR TALENTO adecuadamente diluirlo sobre las zonas enduidas.
4. Lavar las manos, salpicaduras o manchas de enduido y los elementos de trabajo con agua y jabón, antes de que el material se seque.

Evite pintar en días lluviosos, temperaturas inferiores a 10 ° C o humedad relativa superior al 90%. Estos productos conservan su calidad si son almacenados y usados correctamente. Utilice elementos de protección personal. Sistema a utilizar: espátula o llana.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar su ingestión.

Evitar contacto con ojos, mucoso y prolongado con piel.

Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

**NO INFLAMABLE.**

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

## PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.

Ante inhalación prolongada ventilar.

Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0-800-333-0160**

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) **4658-7777**

En CÓRDOBA: (0351) **421-5400/ 422-2039** En ROSARIO: (0341) **448-0202** En LA PLATA: (0221) **451-5555**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



Av. Jujuy 2001  
Carlos Spegazzini - Bs. As.

www.sinteplast.com.ar  
0800-666-746827



[www.polacrin.com](http://www.polacrin.com)



/PolacrinOficial



54 (11) 6333 7400